

Karta katalogowa produktu

PASYWACJA STALI
TELOX
Pasywacja to nasza pasja.
www.telox.pl
tel. 56 661 06 92
PL 87-100 Toruń, ul. gen. J. Dwernickiego 15 B

Bejca natryskowa **PELOX SP-K 3000** przeznaczona jest do trawienia całych powierzchni wraz ze szwami spawalniczymi stali nierdzewnych austenitycznych.

Zaletami bejcy natryskowej **PELOX** są:

- duża wydajność (1 kg pasty wystarcza na ok. 5 m² powierzchni),
- silne działanie (krótka reakcja działania),
- bardzo dobre zastosowanie przy trawieniu dużych powierzchni (np. zbiorniki, cysterny etc.).

Bejca natryskowa ma konsystencję żelu, dzięki czemu nie spływa z pionowych powierzchni.

Po zastosowaniu trawiącej bejcy natryskowej, wytrawiona powierzchnia staje się matowa i rozjaśniona.

Chemicznie czystą powierzchnię można dalej obrabiać np. poprzez szlifowanie, kuleczkowanie etc.

Uwaga! Trawiące bejce natryskowe przeznaczone są do trawienia całych powierzchni wraz ze spoinami spawalniczymi. Nie ma konieczności trawienia samych spoin spawalniczych przed trawieniem powierzchni bejcą natryskową **PELOX**.

Do trawienia samych spoin spawalniczych służy pasta trawiąca (**PELOX TS-K 2000**), natomiast do trawienia całych powierzchni można użyć jeszcze bejcy kąpielowej (**PELOX T 100K**), ale w tym przypadku mamy ograniczenia gabarytowe wanien z preparatem trawiącym.

Opakowania jednostkowe:

10 kg i 20 kg (kanister) plus barwnik, 220 kg (beczka) plus barwnik.

Inne rodzaje trawiących bejc natryskowych.

PELOX SP-VF - bejca przeznaczona do trawienia stali nierdzewnych - ferryt, tytan, inconel etc.

PELOX SP-K 3000 extra - bejca przeznaczona do trawienia stali nierdzewnych wysokostopowych - duplex, materiały żaroodporne, etc.

SPOSÓB UŻYCIA

Wstrząsnąć pojemnikiem celem uzyskania jednolitej konsystencji. Nanosić na wcześniej odfuszczonej powierzchni kwasoodporną pompką. Używaną bejcę można zmieszać z indykatorem celem redukcji gazów azotowych, oraz równomiernego naniesienia bejcy na powierzchnię. Nie dopuszczać do wyschnięcia bejcy pod wpływem promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

Po zakończeniu trawienia powierzchnię dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem ok. 150 bar.

Przed odprowadzeniem powstałego ścieku do kanalizacji należy w odpowiedni sposób ściek zneutralizować.

CZAS DZIAŁANIA

Czas trawienia zależy od gatunku materiału oraz od temperatury otoczenia w miejscu pracy:

dla gat. mat. 1.4301 i temp. 22°C to ok. 60 min.

dla gat. mat. 1.4571 i temp. 22°C to ok. 120 min.

OSTRZEŻENIE

R 23/24/25-35

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

S 1/2-7/9-23-26-27-36/37/39-45

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie wdychać gazów i oparów. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczuje niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

ZAWARTOŚĆ

kwas fluorowodorowy: 5 - 10 %

kwas azotowy: 30 - 35 %



ADR 8 GP II

UN 2922

