

Karta katalogowa produktu

PASYWACJA STALI
TELOX
Pasywacja to nasza pasja.
www.telox.pl
tel. 56 661 06 92
PL 87-100 Toruń, ul. gen. J. Dwernickiego 15 B

Bejca natryskowa **PELOX SP-FV** przeznaczona jest do trawienia całych powierzchni wraz ze szwami spawalniczymi stali nierdzewnych - feryt, tytan, inconel etc.

Zaletami bejcy natryskowej **PELOX** są:

- duża wydajność (1 kg pasty wystarcza na ok. 5 m² powierzchni),
- bardzo dobre zastosowanie przy trawieniu dużych powierzchni (np. zbiorniki, cysterny etc.).

Bejca natryskowa ma konsystencję żelu, dzięki czemu nie spływa z pionowych powierzchni.

Po zastosowaniu trawiącej bejcy natryskowej, wytrawiona powierzchnia staje się matowa i rozjaśniona.

Chemicznie czystą powierzchnię można dalej obrabiać np. poprzez szlifowanie, kuleczkowanie etc.

Uwaga! Trawiące bejce natryskowe przeznaczone są do trawienia całych powierzchni wraz ze spoinami spawalniczymi. Nie ma konieczności trawienia samych spoin spawalniczych przed trawieniem powierzchni bejcą natryskową **PELOX**.

Do trawienia samych spoin spawalniczych służy pasta trawiąca (**PELOX TS-FV**).

Opakowania jednostkowe:

20 kg (kanister) plus barwnik, 220 kg (beczka) plus barwnik.

Inne rodzaje trawiących bejc natryskowych.

PELOX SP-K 3000 - bejca przeznaczona do trawienia materiałów nierdzewnych austenitycznych.

PELOX SP-K 3000 extra - bejca przeznaczona do trawienia stali nierdzewnych wysokostopowych - duplex, materiały żaroodporne etc.

SPOSÓB UŻYCIA

Wstrząsnąć pojemnikiem celem uzyskania jednolitej konsystencji. Nanosić na wcześniej odtłuszczonej powierzchni wyrobu pompką. Używaną bejcę można mieszać z indykatorem celem redukcji gazów azotowych, oraz równomiernego naniesienia bejcy na powierzchnię. Nie dopuszczać do wyschnięcia bejcy pod wpływem promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

Po zakończeniu trawienia powierzchnię dokładnie spłukać wodą pod ciśnieniem ok. 150 bar.

Przed odprowadzeniem powstałego ścieku do kanalizacji należy w odpowiedni sposób ściek zneutralizować.

CZAS DZIAŁANIA

Czas trawienia zależy od gatunku materiału oraz od temperatury otoczenia w miejscu pracy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na reakcję produktu chemicznego z materiałem, aby nie spowodować chemicznego uszkodzenia wyrobu.

OSTRZEŻENIE

R 20/21/22-35

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje oparzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

S 1/2-7/9-23-26-27-36/37/39-45

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Nie wdychać gazów i oparów. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

ZAWARTOŚĆ

kwas fluorowodorowy: < 1 %

kwaz azotowy: 5 - 10 %



ADR 8 GP II

UN 2031

